



СЕРИЯ COLDSET INKS

(ДЛЯ ГАЗЕТНОЙ ПЕЧАТИ)

Серия “Coldest Inks ” разработана для высокоскоростных печатных машин таких, как Goss Universal 70, Colorman, Uniset 60 и других. Данная серия красок обладает отличной насыщенностью цвета и стабильностью своих свойств на протяжении всего тиража.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Рекомендованная скорость работы 45,000 – 65,000 отт/час.
- Возможна подача из бочек при помощи помпы
- Применимы с широким спектром систем увлажнения
- Печать тиража без простоев.
- Не изменяют цвет в процессе печатания тиража.
- Быстрый запуск, меньшее количество отходов на приладке
- Отличные противоотмарывающие свойства
- Простое управление цветом во время печатания тиража.
- Высокая кроющая способность способствует снижению расхода краски

СОСТАВ

Coldset Черная (Undershot) GE 1430

Coldset Черная (Overshot) GE 1431

Приблизительный состав обозначенных выше красок:

Асфальт	: 8.0 – 15.0 %
Пигмент Black 7	: 15.0 – 20.0 %
Минеральное масло высокой вязкости	: 65.0 – 70.0 %

Coldset Желтая GE 1432

Coldset Пурпурная GE 1433

Coldset Голубая GE 1434

Приблизительный состав обозначенных выше красок:

Пигмент	: 10.0 – 15.0 %
Модифицированная фенольная смола	: 20.0 – 25.0 %
Канифоль	: 4.0 – 8.0 %
Алкидная смола	: 3.0 – 7.0 %
Соевое масло	: 14.0 – 20.0 %
Нефтяной продукт перегонки	: 25.0 – 30.0 %
Минеральное масло	: 15.0 – 20.0 %
Добавка	: 1.0 – 3.0 %

Coldset Черная Undershot Ink (GE 1430)

Скорость работы	До 45,000 отт/час.
Запечатываемые материалы	Газетная бумага от 45 г/м ²
Система увлажнения	Щеточного или «спрей» типа
Увлажняющий раствор	Рекомендовано Varn Fount Web Supreme
Вода	Рекомендована вода средней жесткости

Coldset Черная Overshot Ink (GE 1431)

Скорость работы	50,000 - 65,000 отт/час.
Запечатываемые материалы	Газетная бумага от 45 г/м ²
Система увлажнения	Щеточного или «спрей» типа
Увлажняющий раствор	Рекомендовано Varn Fount Web Supreme
Вода	Рекомендована вода средней жесткости

Coldset Цветные краски (GE 1432/GE 1433/GE 1434)

Скорость работы	До 45,000 отт/час.
Запечатываемые материалы	Газетная бумага от 45 г/м ²
Система увлажнения	Щеточного или «спрей» типа
Увлажняющий раствор	Рекомендовано Varn Fount Web Supreme.
Вода	Рекомендована вода средней жесткости

Вязкость

Coldset Черная Undershot Ink (GE 1430): 80 - 100 Пуаз на вискозиметре Ларрея при 30°C.

Coldset Черная Overshot Ink (GE 1431): 40 - 55 Пуаз на вискозиметре Ларрея при 30°C.

Coldset Цветные краски (GE 1432/GE 1433/GE 1434): 80 - 100 Пуаз на вискозиметре Ларрея при 30°C.